



NAŠE

FLEXIBILNÍ

DESKY

naturheld FLEX

OBLASTI POUŽITÍ DLE DIN 4108-10:
DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR



- ▲Izolace mezikrokevního prostoru
- ▲Izolace stěn v dřevěné rámové a sloupkové konstrukci
- ▲Izolace dřevěných trámových stropů
- ▲Izolace stropů nejvyššího patra
- ▲Izolace úrovní instalace
- ▲Izolace žebrování na minerálních podkladech



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Označení		WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10	
Objemová hmotnost		kg/m ³	50
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD EU		W/(mK)	0,036
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	λB DE	W/(mK)	0,038
	λB CH	W/(mK)	0,036
	λB AT	W/(mK)	0,037
Chování při požáru dle DIN EN 13501-1			E
Třída stavebního materiálu dle DIN 4102-1			B2
Složení		dřevní vlákna, PP / PE (pojivo), síran amonný (retardér hoření)	
Odpor proti proudění vzduchu		kPa*s/m ²	5 do 60 mm, 6 od 80 mm
Faktor difúzního odporu vodní páry			μ 1-2
Měrná tepelná kapacita		J/(kgK)	2100
Číslo kódů odpadů dle AVV		030105/170201, dřevo a materiály na bázi dřeva, odpadní dřevo kateg. A II	

λ_D
0,036

*Nová
hodnota lambda*

INFORMACE O BALENÍ

DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, ŠÍŘKA 575 MM

Formát (mm)	Tloušťka (mm)	m²/paleta	Ks/paleta	Balení/paleta	m²/balení
1220x575	30*	112,24	160	10	11,22
	40	84,18	120	10	8,42
	50	67,34	96	8	8,42
	60	56,12	80	8	7,02
	80	42,09	60	10	4,21
	100	33,67	48	8	4,21
	120	28,06	40	8	3,51
	140	22,45	32	8	2,81
	160	21,05	30	10	2,10
	180	16,84	24	8	2,10
	200	16,84	24	8	2,10
	220*	14,03	20	10	1,40
	240	14,03	20	10	1,40
	260*	11,22	16	8	1,40
	280*	11,22	16	8	1,40
	300*	11,22	16	8	1,40

SUCHÁ STAVBA S KOVOVÝMI PROFILY, ŠÍŘKA 625 MM

Formát (mm)	Tloušťka (mm)	m²/paleta	Ks/paleta	Balení/paleta	m²/balení
1250x625	40	93,75	120	10	9,38
	60	62,50	80	8	7,81
	80	46,88	60	10	4,69

JEDNODRUHOVÁ NAKLÁDKA (NA STANDARDNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO, LOŽNÁ PLOCHA 2,40 X 13,60M)

Formát desky (mm)	Rozměry palety (cca)	Počet palet na nákladní vozidlo
1220x575	1220 x 1150 x 2550 (d x š x v)	22
1250x625	1250 x 1200 x 2550 (d x š x v)	20

*na vyžádání



naturheld FLEX